

Właściwości fizyczne polimerobetonu

Ciężar właściwy [ρ_p]	2300 kg/m ³
Moduł sprężystości przy ściskaniu [E_c]	28 000 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [f_{ct}]	min. 15 MPa
Wytrzymałość na ściskanie [f_c]	min. 80 MPa
Ścieralność [α_m]	Max. = 0,5 mm
Chropowatość ścian [k]	Max. = 0,1 mm
Współczynnik Poissona [ν]	0,23